



# MAXCLEAR® -D

## SZÍNTELEN, VÍZTASZÍTÓ SZILIKONGYANTA HAGYOMÁNYOS VAGY MÉSZKŐ HOMLOKZATOK ÉS HASONLÓ FELÜLETEK VÉDELMÉRE



### LEÍRÁS

A vizes bázisú, speciális, áttetsző szilikongyantából készülő, víztaszító tulajdonságú, **MAXCLEAR®-D** termék mészkő és hasonló jellegű felületeken, alacsony hőfokon égetett agyagon és gipszvakolatokon alkalmazható. A felhordása történhet kefével vagy alacsony nyomású szórásos technikával.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Láthatatlan védelem mészkő homlokzatoknak és beltéri vakolatoknak.
- Gipsz- vagy gipszkarton vakolatok impregnálása.

- Alacsony hőfokon égetett agyagtermékek, pl. tetőcserepek, téglák védelme.
- Hagyományos téglahomlokzatok, betonfelületek és egyrétegű habarcsok víztaszítóvá tétele és védelme.

### ELŐNYÖK

- Csökkenti a vízfelvétel mértékét.
- Nem gátolja a felület kipárolgását.
- Elég egy rétegben felhordani.
- Felületi sóképződéssel szemben ellenálló.
- Védi a felületet a fagy okozta károktól.
- Csökkenti a homlokzat karbantartási költségeit.
- Vizes bázisú, ezért környezetbarát.

## ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

### Felület előkészítése

A kezelendő felület legyen száraz, jó állapotú, ne legyen rajta por, zsír vagy egyéb szennyeződés. A rések legyenek kitöltve, a repedések és a hézagok pedig **MAXREST**<sup>®</sup>, ill. **MAXJOINT**<sup>®</sup> anyaggal javítva. Friss betonnak vagy habarcsnak hagyjunk egy hónap kötési időt a **MAXCLEAR**<sup>®-D</sup> alkalmazása előtt.

### Felhordás

Finomszűrű kefével vagy alacsony nyomású szórópisztollyal itassuk át a teljes felületet **MAXCLEAR**<sup>®-D</sup>-vel. A termék víztaszító tulajdonsága már 4 órával a felhordása után érvényre jut. Járjunk el módszeresen, ne hagyjunk ki egyetlen részfelületet sem. Védjük az alkalmazás közvetlen környezetében levő növényeket és egyéb értékeket a ráfröccsenő anyagoktól.

### Tisztítás

Használat után vízzel alaposan tisztítsuk meg a keféket és egyéb munkaeszközöket.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

1,0 liter **MAXCLEAR**<sup>®-D</sup> 1,5 – 5 m<sup>2</sup> felületre elegendő, annak porozitásától függően.

## CSOMAGOLÁS

A **MAXCLEAR**<sup>®-D</sup> terméket 5 és 25 literes műanyag kannákban forgalmazzuk.

## TÁROLÁS

Bontatlan eredeti edényében, száraz, fedett, nedvességtől és fagytól védett helyen, 5 °C feletti hőmérsékleten tartva a termék tárolási ideje tizenkét hónap.

## EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

A **MAXCLEAR**<sup>®-D</sup> lúgos folyadéknak minősül, ezért a kezelésére vonatkozó szigorú óvintézkedések betartása kötelező. A bőrre fröccsent anyagot azonnal mossuk le vízzel. Szembe jutás esetén alapos, tizenöt percen át tartó öblögetés javasolt tiszta vízzel, dörzsölés nélkül. Szükség esetén forduljunk orvoshoz. Kerülje a gőzök belélegzését.

A **MAXCLEAR**<sup>®-D</sup> biztonsági adatlapját igény esetén készséggel rendelkezésre bocsátjuk.

A termék és az üres csomagolás hulladékként történő, hatályos előírások szerinti kezelése a végfelhasználó kötelessége.

## TECHNIKAI ADATOK

<b>Megjelenés</b>	Színtelen folyadék
<b>Sűrűség</b>	1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Anyagszükséglet</b>	1,5 – 5 m <sup>2</sup> /liter
<b>Lobbanás</b>	nem gyúlékony
<b>Víztesztelő termékekre vonatkozó SS-W-00110 sz. átmeneti nemzeti szabályozás</b>	maradékalanul megfelel az előírásoknak.
- víztesztelő tulajdonság	0,52 % megfelel
- víztesztelő tulajdonság időjárási hatások után	0,53 % megfelel
- lélegzőképesség	50,3 % megfelel
- kivirágások	nincsenek megfelel

## GARANCIA

A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A **DRIZORO<sup>®</sup>, S.A.U.** fenntartja magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési módszerekkel és kiadósággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti.



### **BC ENGINEERING Kft.**

1031 Budapest, Rozália u. 60-62

Raktár: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13. „A” Nyugat

Tel: +36 1 999 1255 Mob: +36 30 330 7491

e-mail: [info@bcengineering.hu](mailto:info@bcengineering.hu) Web: [www.drizoro.hu](http://www.drizoro.hu)

